

FIXUM GOOTRENOVATIE

Fixum gootrenovatie verlengt de levensduur van een verouderde dakgoot

In Nederland 'waterland' valt op jaarbasis gemiddeld genomen ongeveer 750 liter water per m². Een deel hiervan komt via daken en goten in het riool terecht en gaat vervolgens naar een waterzuivering. Gezien de belangrijke functie van deze daken en goten, is het dan ook van groot belang dat deze goed blijven functioneren.

Er bestaan diverse oorzaken die de levensduur van daken en goten kunnen bekorten.

- Werking door temperatuursverschillen waardoor soldeernaden of koppelingen kunnen gaan openstaan of zelfs kunnen gaan scheuren.
- Vervuiling en vocht in de vorm van organisch bladafval. Het rottingsproces zorgt voor een veranderde zuurgraad, waardoor de ondergrond snel wordt aangetast.
- Agressieve stoffen die vrij kunnen komen uit dakbedekking, zorgen ervoor dat zelfs nieuwe zinken dakgoten binnen een jaar aan vervanging toe zijn.
- Bestaande bitumineuze coatings verouderen snel en gaan craquelé vertonen.
- Normale veroudering van materialen.

FIXUM Gootrenovatie is speciaal ontwikkeld om metalen goten hiertegen te beschermen en de levensduur hiervan te verlengen. Deze oplosmiddelvrije polyurethaan coating is gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Niet alleen heeft FIXUM Gootrenovatie een 'groen karakter' maar beschermt het ook het milieu tegen stoffen die vrij kunnen komen uit metalen ondergronden. Het gevolg hiervan is een lagere belasting van waterzuiveringen of een verminderde vervuiling van de bodem en het grondwater.

Verwerking

Werk bij droog en stabiel weer tussen +5 en +30°C. Gebruik handschoenen en werk schoon. Maak de ondergrond schoon, droog en vet- en siliconen vrij. Extreme vervuiling middels schuren of een staalborstel te verwijderen. Roestvorming dient volledig verwijderd te worden.

Een ondergrond dient tenminste 6 maanden oud te zijn. Teerhoudende ondergronden zijn niet geschikt en dienen volledig te worden verwijderd. Nieuwe ondergronden tot 6 maanden zorgvuldig ontvetten, schuren en voorzien van een primer. Scheuren en gaten aan de onderzijde voorzien van een tape waarbij later aan de bovenzijde, in het vloeibare product, een wapeningsmat dient te worden ingebed.

Vervolgens het blik aan de bovenzijde zodanig doorprikken, dat alle verharder uit het topblik in het onderste blik loopt. Vervolgens het product zorgvuldig en bij voorkeur mechanisch mengen, zodat een homogene massa ontstaat. De verwerkingstijd bedraagt ca. 35 minuten bij 20°C producttemperatuur.

Giet het gemengde product uit en verdeel dit met behulp van een kwast. Behandel hierbij eerst de verticale delen. Overvloedig materiaal vloeit vanzelf weer in de bodem. Verdeel het materiaal op de bodem zodanig dat een laag van ca. 1 mm ontstaat.

Regenvast na ca. 3 uur en beloopbaar na 24 uur bij 20°C. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Tips

- Bewaar het product voor verwerking op een zo koel mogelijke plaats. Dit verlengt de verwerkingstijd. Hoe warmer het product is voor aanvang, hoe korter de verwerkingstijd.
- Draag handschoenen tijdens het verwerken.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Wanneer het in de ogen komt, spoelen met overvloedig water en een arts raadplegen. FIXUM Gootrenovatie is oplosmiddelvrij en kan veilig worden verwerkt mits de hygiënerichtlijnen in acht worden genomen.
- Ontvet bij voorkeur met een oplossing van water en ammoniak. Laat dit vervolgens drogen. Wanneer oplosmiddel wordt gebruikt is het van belang dat alle resten verdampt zijn voordat de coating wordt aangebracht.
- Leg tijdens het doorsteken van het topblik een doek op de zwarte kunststof dop.
- Dit voorkomt het omhoog spatten van de harder component.
- Na het mengen van beide componenten is het product ca. 35 minuten verwerkbaar bij een producttemperatuur van 20°C.

Reiniging gereedschap

Indien het product nog vloeibaar is met white spirit /terpentine.

FIXUM Gootrenovatie

- FIXUM Gootrenovatie is blijvend elastisch, dampdoorlatend (ademend) en volledig UV bestendig.
- FIXUM Gootrenovatie wordt eenvoudig met behulp van een kwast aangebracht. Het vernieuwt en beschermt goten weer jarenlang tegen invloeden van buitenaf.
- FIXUM Gootrenovatie wordt, eventueel in combinatie met een wapeningsvlies, ook ingezet ter afdichting en reparatie van ondermeer lichtkoepels, ventilatie- en rookgasdoorvoeren, dakdoorbekeringen, machinebevestigingen, schoorsteenplaten en golfplaten.

Verpakking & verbruik

De inhoud bedraagt 2,5 kg en is voldoende voor 2,5 - 3 m².

Houdbaarheid

In ongeopende verpakking en koel opgeslagen tenminste 12 maanden na productiedatum.